

DeaneCo 037M

NOIRCISSEUR POUR ALLIAGES D'ÉTAIN ULTRA CONCENTRÉ

DeaneCo 037M est un procédé de conversion à température ambiante qui produit une couche d'oxyde noir sur les surfaces d'étain. Procure une résistance à la corrosion et à l'abrasion.

AVANTAGES

- Formule ultra concentré, économique à l'usage
- Procure une belle finition noire durable
- S'utilise à la température de la pièce
- Procédé rapide ne nécessitant que quelques minutes de temps de contact
- Réduit la réflexion lumineuse

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Apparence	Liquide	Solubilité	Soluble dans l'eau	Inflammabilité	Ininflammable
Couleur	Incolore	pH	<2	Densité	1,03
Odeur	Âcre	Point d'éclair	N/A		

FORMATS DISPONIBLES



20L

20DE37MP

205L

20DE37MD

1000L

20DE37MT

MÉTHODES D'UTILISATION

Le produit peut-être utilisé tel quel (100%) ou dilué jusqu'à 1% selon l'effet de noircissement recherché.

- 1- PRÉ-NETTOYAGE: Nettoyer les pièces en profondeur. Les surfaces doivent être propres libre de graisses, huiles et tout autre résidus ou saletés.
- 2- RINCER les pièces à l'eau froide
- 3- BAIN D'IMMERSION: Immerger les pièces dans un bain d'immersion à une température entre 15 °C et 30 °C (60 °F - 85 °F). Le temps d'immersion des surfaces d'étain est de 2 à 3 minutes.
- 4- Rinçage: RINCER à fond à l'eau froide du robinet.

CONSULTEZ VOTRE REPRÉSENTANT DEANECO POUR PLUS DE DÉTAILS SUR LES CONDITIONS D'UTILISATION OPTIMALES POUR CE PRODUIT.

LEGISLATION

Réglementé par le SIMDUT

SÉCURITÉ ET MANUTENTION

Éliminer le contenu/récipient selon la réglementation applicable.

Voir la fiche de données de sécurité pour des renseignements additionnels

Les informations et recommandations concernant ce produit sont présentées de bonne foi. Cependant, aucune garantie n'est associée aux données présentées dans ce document, et aucune de ces garanties ne doit être interprétée à partir des informations et des résultats attendus présentés. Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages, pertes ou blessures, directs ou indirects, liés à l'utilisation de ce produit.

Révision: 08 2020