

DeaneCo 905-RP

PROTECTEUR CONTRE LA ROUILLE ET LA CORROSION

DeaneCo 905-RP est un produit liquide brunâtre destiné à prévenir l'oxydation des métaux ferreux. Le 905-RP assure une protection long-terme jusqu'à un an, en entreposage intérieur, grâce au film résiduel qu'il laisse sur le métal. Il assure aussi une protection à court-terme pour entreposage extérieur.

AVANTAGES

- Assure une protection de 12 mois, en entreposage intérieur
- Ne contient pas de nitrite, ni de nitrate
- S'élimine facilement à l'aide d'un nettoyeur alcalin, à émulsion ou de solvant
- S'applique en immersion, par aspersion ou manuellement
- La résistance à la corrosion excède 30 jours à une humidité relative de 100% à 38°C

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Apparence	Liquid	Solubilité	Insoluble dans l'eau	Inflammabilité	Combustible
Couleur	Ambre	pH	N/A	Densité	0.79
Odeur	Faible odeur de pétrole	Point d'éclair	N/A		

FORMATS DISPONIBLES



20L

20DE905P

205L

20DE905D

1000L

20DE905T

LEGISLATION

Réglementé par le SIMDUT

SÉCURITÉ ET MANUTENTION

Éliminer le contenu/récipient selon la réglementation applicable.

Voir la fiche de données de sécurité pour des renseignements additionnels

MÉTHODES D'UTILISATION

DeaneCo 905-RP peut être appliqué par immersion, pulvérisation ou écouvillonnage. Lorsque des méthodes d'immersion sont utilisées, une soupape ou un bouchon de vidange doit être installé au fond du réservoir afin de vidanger l'eau déplacée du réservoir. Les réservoirs d'immersion doivent être vidangés quotidiennement et du DeaneCo 905-RP frais doit être ajouté à remplacer la perte par emportement.

CONTRÔLE

Le DeaneCo 905-RP ne nécessite aucun contrôle. Cependant, comme pour toute solution chimique, elle doit être remplacée lorsqu'elle est contaminée.

SUPPRESSION

DeaneCo 905-RP peut être éliminé des surface par des nettoyeurs alcalins en émulsion et des solvants. Consulter votre représentant DeaneCo pour le meilleur dissolvant en fonction de vos besoins de production.

ÉQUIPEMENT: Le bac et les équipements accessoires peuvent être d'acier doux, inoxydable ou en aluminium. En immersion, il est conseillé que la cuve comporte des parois longitudinales inférieures inclinées en V avec une vanne permettant la vidange périodique de l'eau venant s'accumuler au fond, Cette eau devrait être éliminée quotidiennement. On rétablira le niveau de la solution par ajout de produit neuf.

CONSULTEZ VOTRE REPRÉSENTANT DEANECO POUR PLUS DE DÉTAILS SUR LES CONDITIONS D'UTILISATION OPTIMALES POUR CE PRODUIT.

Les informations et recommandations concernant ce produit sont présentées de bonne foi. Cependant, aucune garantie n'est associée aux données présentées dans ce document, et aucune de ces garanties ne doit être interprétée à partir des informations et des résultats attendus présentés. Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages, pertes ou blessures, directs ou indirects, liés à l'utilisation de ce produit.